

5  
1  
0  
2

ČÍSLO

1

15. ROČNÍK

# ODPADY

ODBORNÝ ČASOPIS PRE PODNIKATELOV, ORGANIZÁCIE, OBCE, ŠTÁTNU SPRÁVU A OBČANOV

## 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

- GRANULÁT Z RECYKLÁCIE PNEUMATÍK MÔŽE BYŤ LEN POLOTOVAR h. prof. Ing. František Máťel, CSc.
- ANALÝZA POUŽITÝCH ND-FE-B MAGNETOV Z PEVNÝCH DISKOV OSOBNÝCH POČÍTAČOV A MOŽNOSTI ICH PYROMETALURGICKÉHO SPRACOVANIA Marek Palenčák, Andrea Miškušová, Anna Kochmanová, Ján Bolek
- Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Kolektív
- PREHRATÝ SPOR V KAUZE SKLÁDKY TKO UVRHOL SNINU DO PLATOBNEJ NESCHOPNOSTI Kolektív
- GUDRÓNY V DEVÍNSKEJ ZAČNÚ ŤAŽIŤ UŽ KONCOM ROKA 2014 Kolektív
- NAMIESTO VRACANIA PEŇAZÍ ZA PLYN BY MALA VLÁDA PODPORIŤ ROZVOJ OZE Ing. Štefan Kuča
- SLOVENSKO V RÁMCI PROJEKTU TRVALO UDRŽATELNÉHO PLÁNOVANIA KAMENIVA RIEŠILO AJ JEHO RECYKLÁCIU Kolektív
- BUKÓZA HOLDING INTENZIFIKUJE ČOV A ZNÍŽI EMISIE DO OVZDUŠIA Kolektív
- BANKA WOOD & COMPANY OVLÁDLA SPOLOČNOSŤ KOSIT Kolektív

## 2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

- POROVNANIE CIEN PRI RÔZNYCH SPÔSOBOCH NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM VO VEĽKEJ BRITÁNII Ing. Marek Hrabčák
- EURÓPSKA KOMISIA ODOBRILO NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH Kolektív
- LEGISLATÍVA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SR AJ EÚ SMERUJE K ZMENÁM Mgr. Peter Jančovič
- ABY NÁS DNEŠNÉ SKUTKY ZAJTRA NEKOPALI DO ZADKU Ing. Juraj Špes
- „HISTORICKÁ DOHODA“ ZNÍŽI POUŽÍVANIE PLASTOVÝCH TAŠIEK V EÚ O TRI ŠTVRTINY Kolektív
- ZNEČIŠŤOVANIE PÔDY ODPADMÍ V ZÁHRADÁCH Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
- RIZIKÁ ZNEČIŠŤOVANIA VODNÝCH ZDROJOV POĽNOHOSPODÁRSKOU ČINNOSŤOU Ing. PhDr. Martin Meelen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Ing. Michal Stričík, PhD.
- SLOVÁCI VYVINULI UNIKÁTNY Systém ZVÝŠENIA BEZPEČNOSTI PREPRAVY NEBEZPEČNÉHO NÁKLADU Ing. Štefan Kuča
- FUNGOVANIE SKUPINY ENVIRONMENTÁLNEHO KRÚŽKU Ing. Juraj Špes

## 3. SPEKTRUM

- ENVIROPODUJATIA A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ Kolektív
- NAJLEPŠIE ŠKOLY V SÚŤAŽI „NA SKLÁDKY NIE STE KRÁTKI!“ Mgr. Rudolf Pado
- V RÁMCI „DETSKÉHO ČINU ROKA“ OCENILI AJ ZBER ODPADU V PRÍRODE ČI STAROSTLIVOSŤ O OPUSTENÝCH PSÍKOV Kolektív
- VYHODNOTENIE ÔSMEHO A VYHLÁSENIE DEVIATEHO ROČNÍKA GRANTOVÉHO PROGRAMU „ZELENÉ OÁZY“ Kolektív
- NATUR-PACK SA STAL DRŽITEĽOM OSVEDČENIA EMAS Mgr. Martin Štefánik
- LIDL V ENVIRONMENTÁLNEOM AUDITE VYHOREL KRITÉRIÁM MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU „ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ“ Kolektív
- OCHRANA PRÍRODY MÁ BYŤ VYKONÁVANÁ VO VEREJNOM ZÁJUME A NIELEN NA PAPIERI Kolektív
- ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRADNÍČIA Kolektív
- TRBLIETAVÉ PREDMETY NA TRASÁCH VYSOKÉHO NAPÄTIA OBMEDZIA KOLÍZIE SO STAHOVAVÝMI VTÁKMI Kolektív



epos

808-78004  
9 771335 78004  
83

MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

Marek Palenčár<sup>1)</sup>, Andrea Miškufová<sup>1)</sup>, Anna Kochmanová<sup>1)</sup>, Ján Bolek<sup>2)</sup>

## ANALÝZA POUŽITÝCH ND-FE-B MAGNETOV Z PEVNÝCH DISKOV OSOBNÝCH POČÍTAČOV A MOŽNOSTI ICH PYROMETALURGICKÉHO SPRACOVANIA


### 1. ÚVOD

Potreba substitúcie deficitných surovin je čoraz aktuálnejšou a podľa Európskej komisie už aj alarmujúcejšou otázkou. Európska komisia na základe dôkladnej analýzy surovin (kovov a minerálov), v ktorej posudzovala predovšetkým faktory ako stabilitu produkujúcich krajín, rozčlenenie dodávok a recyklátorské možnosti týchto surovin, dospela k záveru, ktorého výsledkom je zoznam 20 kritických surovin pre Európsky úniu. Najväčšie riziko dodávok pritom predstavujú prvky vzácnych zemí (PVZ), medzi ktoré patrí aj neodým.

Najväčším exportérom PVZ a teda aj neodýmu na európsky trh je v súčasnosti Čína. Z tohto uhla pohľadu je preto potrebné hľadať alternatívny ziskavanie neodýmu zo sekundárnych surovinových zdrojov. Potenciálny surovinový zdroj predstavujú najmä použité Nd-Fe-B magnety [1].

Najväčší zdroj Nd-Fe-B magnetov v dnešnom, informačných technológiach ovládanom svete predstavujú vyradené pevné disky z osobných počítačov. Doba používania jedného pevného disku pritom dosahuje v priemere 5 rokov. Štatistické údaje uvádzajú, že ročná celosvetová produkcia pevných diskov sa pohybuje na úrovni približne 600 mil. kusov, pričom jeden pevný disk obsahuje 10 až 20 g Nd-Fe-B zlatiny. To znamená, že ročne sa vyrábí od 6000 do 12 000 ton tejto zlatiny [2].

Podľa dostupných literárnych zdrojov Nd-Fe-B magnet pozostáva zo 66 % železa, 29 % neodýmu, 3 % dysprózia, 1 % bóru (obr. 1). Okrem týchto prvkov sa pre zvýšenie odolnosti voči zvýšeným teplotám pridávajú do zlatiny aj ďalšie prvky. Pridavkom kobaltu (~ 1 %) dochádza k zlepšeniu vlastností pri zvýšených teplotách, ale klesá koercitivita magnetov (schopnosť permanentného magnetu odolávať demagnetizácii exterierným a tiež vlastným magnetickým poľom). Ďalšími prvkami spôsobujúcimi podobné vlastnosti (pokles koercitivity) môžu byť aj dysprózium (3 %) a terbium (1 %) [3].




Obr.1: Priemerné zloženie spekaných Nd-Fe-B magnetov [3]

Jednu z možných cest, ako získať neodým z Nd-Fe-B magnetov, predstavujú pyrometalurgické metódy charakteristické vyššími prevádzkovými teplotami.

Cieľom tohto príspevku je na základe chemickej a mineralogickej analýzy popísať zloženie vzorky použitých Nd-Fe-B magnetov a poskytnúť prehľad o možnostiach pyrometalurgického spracovania použitých Nd-Fe-B magnetov z pevných diskov osobných počítačov.


### 2. ANALÝZA POUŽITÝCH ND-FE-B MAGNETOV Z PEVNÝCH DISKOV OSOBNÝCH POČÍTAČOV

Pre účel charakterizácie (kvantitatívnej a kvalitatívnej) bola použitá vzorka Nd-Fe-B magnetov z pevných diskov osobných počítačov poskytnutá spoločnosťou Peter Bolek – Ekoray, Námestovo. Vzorka o hmotnosti 400 g (obr. 2a) bola podrobena tepelnej demagnetizácii v komorovej peci pri teplote 340 °C (Curieho teplota – obr. 2b) po dobu 30 minút. Následne bola vzorka podrobena drveniu (obr. 2c) a mletiu vo vibračnom mlyne (obr. 2d). V ďalšom kroku bola vzorka pre získanie reprezentatívneho podielu podrobena kvartácií (obr. 2e). Pre stanovenie obsahu prvkov sa použila metóda atómovej absorpcnej spektrometrie (AAS) s využitím spektrometra Varian AA240+. Pre fázovú (mineralogickú) analýzu sa použil prásakový difraktometer Panalytical X-Pert Pro. Výsledky chemickej analýzy reprezentatívnej vzorky použitých Nd-Fe-B magnetov z pevných diskov osobných počítačov sú znázormené v tab.1. Výsledky mineralogickej analýzy s využitím software HighScore Plus sú znázormené difraktogramom na obr. 3.



<sup>1)</sup> Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko  
<sup>2)</sup> Peter Bolek- EKORAY, Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo


## Analýza použitých Nd-Fe-B magnetov z pevných diskov osobných počítačov...



Obr. 2: Postup prípravy vzorky použitých Nd-Fe-B magnetov z pevných diskov osobných počítačov na chemickú a mineralogickú analýzu: a) Vstupná nedemagnetizovaná vzorka; b) demagnetizácia vzorky v komorovej peci (Curieho teplota 340 °C); c) podvrána vzorka, d) detail mletia podvranej vzorky vo vibračnom mlyne, e) príprava reprezentatívnej vzorky kvártaciou

Tab.1: Chemická analýza reprezentatívnej vzorky použitých Nd-Fe-B magnetov z pevných diskov osobných počítačov

Prvok	Nd	Fe	Ni	Co
[%]	28,85	64,76	1,88	1,28




Obr. 3: Difraktogram mineralogickej analýzy reprezentatívnej vzorky Nd-Fe-B magnetov

Z dosiahnutých výsledkov chemickej analýzy možno povedať, že analyzovaná vzorka použitých Nd-Fe-B magnetov obsahuje približne 30 % neodýmu, čo je zaujímavý údaj podnecujúci laboratórny výskum pre jeho ziskavanie.

Z hľadiska fázového zloženia (obr. 2) boli identifikované fázy  $\text{Nd}_{2}\text{Fe}_{14}\text{B}$ , ktorá predstavuje hlavnú fazu, ďalej fáza Ni, keďže všetky magnety z pevných diskov sú povrchovo upravené (poniklované) a fázy  $\text{NiO}$  a  $\text{NiFe}_2\text{O}_4$  vznikli pravdepodobne vplyvom oxidácie a reakcií v tuhom stave pri procese tepelnej

demagnetizácie (pozri reakcie 1 a 2). Rovnako bola identifikované aj fáza  $\text{DyNdFe}_{14}\text{B}$ .




Nasledujúca kapitola popisuje podrobnejšie možnosti pyrometalurgického spracovania týchto magnetov za účelom ziskania neodýmu ako jedného z deficitných PVZ.

### 3. PYROMETALURGICKÉ MOŽNOSTI SPRACOVANIA POUŽITÝCH ND-FE-B MAGNETOV

Pyrometalurgické metódy (vysokoteplotné metódy) sú vyvíjané ako alternatíva k hydrometalurgickým metódam ziskania kovov z primárnych alebo sekundárnych surovín.

Niekteré z pyrometalurgických metód spracovania Nd-Fe-B umožňujú priamu extrakciu neodýmu, iné využívajú troskové systémy, pri ktorých sa neodým naváže do trosky vo forme oxidu a následne je túto trosku potrebné podrobiť napríklad hydrometalurgickému spracovaniu, a posledná uvádzaná skupina metód využíva reaktivne chloracné činidlá na exkračiu Nd z použitých magnetov vo forme chloridov [4].

Na obr. 4 je znázornená schéma principiálnych pyrometalurgických možností spracovania použitých Nd-Fe-B magnetov realizovaných predovšetkým v laboratórnom meradle.



Obr. 4: Schéma možností pyrometalurgického spracovania použitých Nd-Fe-B magnetov


Tab.2: Termodynamické údaje reakcií vzniku  $\text{NiO}$  a  $\text{NiFe}_2\text{O}_4$

Reakcia	Teplota demagnetizácie [°C]	$\Delta H$ [kJ]	$\Delta S$ [J.K⁻¹]	$\Delta G$ kJ
(1)	340	-474,604	-178,162	-365,364
(2)	340	-1127,851	-468,615	-840,520

### 3.1. EXTRAKCIA ND Z POUŽITÝCH ND-FE-B MAGNETOV ROZTAVENÝMI KOVMI

#### 3.1.1. Extrakcia pomocou horčíka

Okabe a kol. sa zaoberali extrakciou neodýmu z magnetového odpadu. Ako extrakčné činidlo vo svojich experimentoch použili horčík, ktorý vyzkazuje vysokú chemickú afinitu k neodýmu (obr. 5a) a nerozpúšťa sa v železe (obr. 5b). Zároveň vyzkazuje vysoký tlak pár nad 1073 K (800 °C) a teda transport horčíka plynnou fázou je jednoduchý, jeho teplota tavenia je 922 K (649 °C). Na obr. 6a je schematicky znázornené špeciálne extrakčné zariadenie použité v tomto experimente [5].



Obr. 5: Rovnovážne binárne diagramy systémov a) Mg-Nd; b) Fe-Nd [6]


Podrvené kúsky Nd-Fe-B (70 až 250g) magnetovej zlatiny (Fe - 66 hm.%, Nd - 31 hm.%, B - 1 hm.%) boli vložené do fixne upevneného železného téglíka so štrbinami o priemere 1 až 2 mm. Lupienky horčíka (99,95 % čistota) o hmotnosti 30 až 70 g boli vložené do kelímka z tantalu pre získavanie Nd-Mg zlatiny a tantalový kelímok bol uložený na spodnú časť nerezového reaktora. Reaktor bol potom utesnený a uložený do elektrickej pece.

Spodná časť nádoby bola podrobena ohrevu na teplotu 1073 až 1299 K (800 až 1026 °C). Súčasne bola podrobena ohrevu aj vrchná časť pece na teplotu 955 až 1027 K (682 až 745 °C). Doba extrakčných experimentov bola v rozmedzí 24 až 72 h.

Horčík umiestnený v spodnej časti reaktora sa vyparoval a potom kondenzoval v jej hornej časti. Skondenzovaný tekutý horčík potom kvapkal do Nd-Fe-B šrotu a reagoval s neodýmom za vzniku Nd-Mg roztavenej zlatiny. Taktô vzniknutá zlatina bola odvádzaná do tantalového kelímku cez štrbinu v železnom kelímku.

Sledovanými parametrami procesu boli pomer horčíka ku odpadu a teplota extrakcie. Za najefektívnejšie podmienky boli stanovené teplota extrakcie 1173 K (900 °C) a pomer horčíka ku šrotu 0,5. Pri týchto podmienkach sa získala Mg-Nd zlatina, ktorá je znázornená na obr. 6b). Na obr. 6c) je znázornený detail extrakčného zariadenia použitého na extrakciu Nd pomocou tekutého horčíka.

Neodým bol následne ziskaný odparením horčíka z Mg-Nd zlatiny vo vákuu. Týmto spôsobom sa získal neodým o čistote 98 % a horčík o čistote 99 %. Podmienky, pri ktorých bol neodým ziskaný odparením horčíka z Mg-Nd zlatiny však nie sú podrobnejšie popísané [6].



Obr. 6: a) Schéma aparátu pre extrakciu neodýmu horčíkom, b) Rozhranie medzi horčíkom a Nd-Fe-B šrotom; c) a d) Detail extrakčného zariadenia použitého na extrakciu Nd pomocou tekutého horčíka [5-7]


#### 3.1.2. Extrakcia pomocou striebra

Takeda a kol. za zaoberali extrakciou neodýmu z magnetového šrotu použitím roztaveného striebra, z dôvodu jeho vysokej chemickej afinity k neodýmu, ako je to zobrazené rovnovážnym binárnym diagramom na obr. 7. Aj keď je tento proces vzhľadom na použitie striebra ako extrakčného činidla ekonomicky náročný, výhodou, podobne ako pri extrakcii horčíkom,

## Analýza použitých Nd-Fe-B magnetov z pevných diskov osobných počítačov...

je separácia a opäťovné použitie striebra v ďalších procesoch extrakcie, ako je to schematicky znázornené na obr. 8a.

Celý proces extrakcie neodýmu pozostával z troch krokov: z extrakcie neodýmu použitím roztaveného striebra, zo separácie vznikutej Ag-Nd roztavenej zlatiny od Fe-B zlatiny a ziskavania neodýmu z Ag-Nd zlatiny vo forme  $Nd_2O_3$  [8].




Obr. 7: Rovnovážny binárny diagram systému Ag-Nd [8]

Na obr. 8b je znázornená schéma aparátu použitéj v tejto štúdiu. Podrvené kusky šrotu (s obsahom 31 hm. % Nd) spolu s guličkami striebra (99 %-ná čistota) boli vložené do železného téglíku, ktorý bol následne uzavretý železným vekom. Veko bolo ku kelímku privarené TiG zvarom (Tungsten Inert Gas-wolfrámovou elektródu v ochrannom plyne).

Uzavretá nádoba z antikoróznej ocele, do ktorej bol vložený železný téglík, bola potom ohriata v elektrickej peci, v ktorej bola teplota udržiavaná v rozmedzi 1273 až 1573 K (1000 °C až 1300 °C). Pri týchto podmienkach došlo k reakcii medzi šrotom, tvoreným Nd-Fe-B zlatinou a tekutým striebrom, za vzniku Ag-Nd zlatiny.

Táto zlatina bola po ochladení vo vode vložená do téglíka z oxidu hlinitejho a následne tavená pri teplote 1409 až 1445 K (1136 až 1172 °C) za prístupu vzduchu, čím došlo k oxidácii neodýmu a vzniku  $Nd_2O_3$ . Roztavené tekuté striebro bolo mechanicky oddelené od vzniknutého  $Nd_2O_3$  [8].



Obr. 8: a) Schéma extrakcie neodýmu za použitia tekutého striebra, b) Schéma aparátu použitého na extrakciu [8]

### 3.2. EXTRAKCIA ND Z POUŽITÝCH ND-FE-B MAGNETOV POMOCOU TROSKOVÝCH SYSTÉMOV

#### 3.2.1 Troskové systémy na báze $CaO-SiO_2-Al_2O_3$ a $CaO-CaF_2$

Yang a kol. ziskávali prvky vzácnych zemín z neodýmových magnetov z vyradených pevných diskov pomocou roztavenej trosky ( $CaO-SiO_2-Al_2O_3$  a  $CaO-CaF_2$ ). Pevné disky boli šredované, po demagnetizácii drvené a triedené, čím sa ziskal Nd-Fe-B šrot, ktorý bol podrobrený analýze a následne bol použitý pre extrakčný experiment.

Samotný experiment extrakcie prvkov vzácnych zemín zo šrotu do roztavenej trosky pozostával z tavenia v komorovej peci. Vzorky šrotu boli spolu s oxidmi zmiešané vo vhodnom pomeri a umiestnené do pracovného téglíka. Pre experiment sa použil grafitový téglík a téglík vyrobený z oxidu hlinitejho. Takto pripravená vzorka sa ohriala v peci s inertnou atmosférou na teplotu 1500 °C, po dobu 3 hodín. Po uplynutí doby tavenia bola vzorka ochladená na teplotu 700 °C rýchlosťou približne 10 °C za minútu, potom bola pec vypnutá a nasledovalo voľné ochladzovanie, až na teplotu okolia.

Téglík sa následne vybral z pece, troska a kov sa oddelili a podrobili prviekovej analýze metódou XRF (röntgenová fluorescenčná analýza), fázovej analýze využitím röntgenovej difrákčnej analýzy a štúdiu morfológie bolo realizované SEM analýzu (rastrovacím elektrónovým mikroskopom) [9].

V experimente sa sledovali tri hlavné parametre: zloženie trosky, pomer troskového systému a šrotu a typ šrotu (jemnozemerný, hrubozemerný). Pre extrakciu boli testované dva troskové systémy  $CaO-SiO_2-Al_2O_3$  (40 hm. % CaO, 40 hm. %  $SiO_2$  a 20 hm. %  $Al_2O_3$ ) a  $CaO-CaF_2$  (35 hm. % CaO a 65 hm. %  $CaF_2$ ). Termodynamicky sú  $CaO$  a  $CaF_2$  pri podmienkach zvolených v tomto experimente stabilnejšie ako oxidy a fluoridy prvkov vzácnych zemín. Na základe zvolených experimentálnych podmienok sa predpokladalo, že prvky vzácnych zemín sa budú oxidovať a prejdú do trosky, čím dojde k separácii železa od trosky [9].


Experimenty extrakcie prvkov vzácnych zemín z Nd-Fe-B šrotu poukázali na to, že obidva troskové systémy sú vhodné pre takmer 100 % extrakciu PVZ (Nd, Pr, a Tb) do trosky. Tým sa ziskali dva produkty: troska, v ktorej sú nakoncentrované PVZ, a železný ingot. Pre hrubozemerný šrot bola výtažnosť železa do kovovej fázy 99 % a pre jemnozemerný šrot 95 až 96 %. Pre dobrú separáciu kovov je nevyhnutné udržiavanie vhodného pomeru Nd-Fe-B šrotu a trosky. Získaná troska s nakoncentrovanými PVZ sa ďalej môže podrobiť kyslému lúhovaniu a následnému ziskaniu PVZ vo forme fluoridov, resp. oxidov. Získaná zlatina na báze železa sa môže použiť pre výrobu ocele v hutníckych prevádzkach [9].

#### 3.2.1.1 Extrakcia pomocou skelnej trosky na báze $B_2O_3$

Saito a kol. vo svojej práci navrhli spôsob extrakcie neodýmu z odpadových Nd-Fe-B zlatín metódou roztavenej skelnej trosky. Experiment sa realizoval tak, že kusky zlatiny Nd-Fe-B vo forme ingotov sú vložení do BN kelímku spolu s kuskami  $B_2O_3$ . Následne sa zlatina pomaly predohriaľa tesne nad

teplotu tavenia troskového systému 723 K (450 °C), a potom ochladila na teplotu okolia v peci, ktorá bola naplnená argónom, čím došlo k obaleniu Nd-Fe-B zliatiny oxidom boritým ( $B_2O_3$ ). Ďalej bola zliatina tavená pri teplote 1650 K (1377 °C) a potom ochladená na teplotu okolia v argónovej atmosfére.

Reakcia medzi zliatinou  $Nd_2Fe_{14}B$  a oxidom boritým ( $B_2O_3$ ) prebiehala podľa rovnice (3):



Výsledky poukázali na to, že Nd-Fe-B zliatina po extrakčnom experimente bola tvorená fázami  $\alpha$ -Fe a  $Fe_2B$  a obsahovala menej ako 0,01 hm. % neodýmu. Troska, ktorá vznikla po extrakčnom experimente obsahovala 25,8 hm. % neodýmu vo forme  $Nd_2O_3$  [10].

### 3.3. EXTRAKCIA ND Z POUŽITÝCH ND-FE-B MAGNETOV CHLORÁCIOM

#### 3.3.1. Selektívna chlorácia pomocou $NH_4Cl$

Kedže prvky vzácnych zemin tvoria plynné chloridy, je možné získať prvky vzácnych zemin z Nd-Fe-B šrotu aj chloračnou metódou [11].

Itoh a kol. získali prvky vzácnych zemin z magnetového šrotu selektívou chloráciou. Na realizáciu experimentu použili komerčne dostupné spekané Nd-Fe-B magnety, ktoré podrobili mletiu na jemný prášok v planetárnom guľovom mlyne. Tento prášok o hmotnosti 1 g potom zmiešali s 1 g  $NH_4Cl$  a takto pripravenú zmes vložili do trubicového Pyrex reaktora.

Experimenty v tejto štúdiu boli realizované v rozmedzí teplôt 523 až 623 K (250 až 350 °C) po dobu 3 až 12 hodín v prúde  $N_2$  (50 ml·min<sup>-1</sup>). Po ukončení experimentov bol získaný prášok podrobnený lúhovaniu v destilovanej vode za účelom vylúhovania chloridov vzácnych zemin.

Výsledky experimentov poukázali, že Nd z fázy  $Nd_2Fe_{14}B$  selektívne reagoval za vzniku fázy  $NdCl_3$  s výtažnosťou 90 % pri teplote 573 K (300 °C) po dobu 3 hodín za použitia dvojnásobného množstva  $NH_4Cl$ . Princíp selektívnej chlorácie spočíval v rozdieloch štandardnej entalpie medzi  $RCI_3$  ( $NdCl_3$ ,  $DyCl_3$ ) a  $FeCl_2$ . Železo bolo chlórované s prvkami vzácnych zemin (Nd, Dy) za vzniku  $FeCl_2$ , ktorý sa správal ako chloračný reagent a ďalej reagoval s prvkami vzácnych zemin za vzniku  $RCI_3$  ( $NdCl_3$ ,  $DyCl_3$ ) [12]. Správanie sa bóru v procese selektívnej chlorácie nie je v tejto štúdiu bližšie popisané. Podmienky a výsledky experimentov sú uvedené v tab. 3.

Tab. 3: Podmienky a výtažnosť PVZ selektívnej chloráciou [12]

Podmienky selektívnej chlorácie		Výtažnosť PVZ [%]
Teplota [K]	Doba [hod]	
573	3	87
573	12	86
623	3	66

623*	3	90
523	3	73

\* Použité dvojnásobné množstvo  $NH_4Cl$

#### 3.3.1. Chlorácia pomocou $FeCl_2$

Uda a kol. získali prvky vzácnych zemin z odpadu, ktorý vzniká pri primárnej výrobe Nd-Fe-B magnetov. Tento odpad obsahuje väčšie množstvo kyslíka, preto je komplikované ho opäťovo použiť pre výrobu neodýmových magnetov. Odpad z primárnej výroby Nd-Fe-B magnetov, použitý v tomto experimente, bol zložený zo 61,2 hm. % Fe, 24,1 hm. % Nd, 4,5 hm. % Dy a 1 hm. % B [45].

Na tento experiment bola použitá špeciálne zostavená aparátura, ktorá je schematicky znázornená na obr. 9. Táto použitá chloračná metóda spracovania sa líši oproti predchádzajúcej metóde tým, že sa využíva len  $FeCl_2$  ako chloračné činidlo, proces beží pri vyšších teplotách a na oddelenie chloridu neodýmitého sa následne nevyužíva hydrometalurgia, ale vákuová destilácia s následnou pyrohydrolyzou.



Obr. 9: Schéma použitej aparátury pre extrakciu neodýmu z trosky vznikajúcej pri výrobe Nd-Fe-B magnetov chloráciou [45]

Pred začiatkom experimentu bola atmosféra vo vnútri rúry z antikoróznej ocele naplnená vysokočistým inertným plynom argónom. Potom bol grafitový kelimok v ktorom bolo vložených a zmiešaných 15 g prášku  $FeCl_2$  (čistota 99,9 %), 1 % aktívneho uhlia (čistota 98 %), 5 g odpadu z primárnej výroby bolo umiestnených do spodnej časti extrakčnej apartúry. Aktívne uhlie bolo použité ako deoxidizačný reagent. Následne bol grafitový kelimok so vsádzkou ohriaty na teplotu 1073 K (800 °C) a táto teplota bola udržiavaná po dobu 12 hodín. Grafitový kelimok bol potom ohriaty na teplotu 1273 K (1000 °C), čím sa začal proces vákuovej destilácie po dobu 3 hodín. Proces prebiehal podľa reakcie (4):



Výsledky poukázali na to, že týmto spôsobom bolo extrahaných 96 % neodýmu a 94 % dysprózia z odpadu z primárnej výroby Nd-Fe-B magnetov do chlorídovej fázy zahriatím s

## Analýza použitých Nd-Fe-B magnetov z pevných diskov osobných počítačov...

$\text{FeCl}_2$  a aktívnym uhlím pri teplote 1073 K (800 °C) po dobu 12 hodín. Získané chloridy prvkov vzácných zemin ( $\text{NdCl}_3$  a  $\text{DyCl}_3$ ) boli následne pyrohydrolyzou konvertované na oxidy prvkov vzácných zemin ( $\text{Nd}_2\text{O}_3$  a  $\text{Dy}_2\text{O}_3$ ) ohrevom v peci na teplotu 1273 K (1000 °C) pôsobením prúdu vlhkého vzduchu po dobu 24 hodín [45].

### 4. ZÁVER

Nd-Fe-B magnety predstavujú v niektorých typoch zariadení menahraditeľnú komoditu, pričom sa vo všeobecnosti využíva ich vysoká hodnota koercívnej sily (schopnosť permanentného magnetu odolávať demagnetizácii externým a tiež vlastným magnetickým poľom) vzhľadom k ich malým rozmerom, čo nie je možné dosiahnuť napr. pri  $\text{SmCo}$ ,  $\text{AlNiCo}$  alebo feritových magnetoch. Efektívna recyklácia Nd-Fe-B magnetov v praxi zatiaľ chýba a recyklačné procesy sa študujú iba v laboratórnom meradle.

Pyrometalurgické metódy umožňujú v jednom prípade získanie neodýmu v kovovom stave, a to extrakciou horčíkom; pri extrakcii striebrom je možné získať neodým len vo forme oxida  $\text{Nd}_2\text{O}_3$ . Ďalšími výhodami je napríklad eliminácia produkcie odpadových vôd v prípade použitia horčíka a striebra a opäťovné použitie extrakčných činidiel.

Negatívom ostatných pyrometalurgických metód (extrakcia troskovými systémami a  $\text{B}_2\text{O}_3$ ) je prevod neodýmu do trosky vo forme oksídov a následná potreba druhého stupňa spracovania medziproduktov opäť prostredníctvom hydrometalurgie. S tým je zároveň spojená aj vyšia spotreba energie, produkcia tuhých odpadov (troska) a exhalátov.

Chloračné metódy poskytujú relatívne vysoké výťažnosti Nd, avšak v procese je potrebné pracovať s agresívnymi chloridmi a následne chlorid neodýmity oddelovať zo zmesi hydrometallurgicky alebo ho konvertovať na oxidy opäť pyrometalurgickým spôsobom.

Získavanie neodýmu z vyradených Nd-Fe-B magnetov sa do blízkej budúcnosti môže stať výzvou (aj pre Slovenskú republiku), na základe ktorej sa v priemyselných podmienkach pri optimálnych parametroch môže tento kov opäťovne získavať pri nižších nákladoch a pri environmentálne prijateľnejších podmienkach ako pri výrobe z primárnych surovín.

V súčasnosti sa výskum v oblasti získavania neodýmu z použitých Nd-Fe-B magnetov realizuje aj na Katedre neželezných kovov a spracovania odpadov Hlinickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Doterajšie výsledky sú pozitívne a poukazujú na schodnosť viacerých metód. Na druhej strane je potrebné ďalej sledovať a optimalizovať podmienky získavania prvkov vzácných zemin a zároveň hľadať nové perspektívne spôsoby recyklácie odpadov s obsahom neodýmu.

#### Podakovanie:

Táto práca vznikla v rámci riešenia grantu VEGA MŠ SR 1/0293/14 a za jeho finančnej podpory. Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt: Univerzitný vedecký park TECH-

NICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, kód ITMS: 26220220182, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

#### Zoznam použitéj literatúry:

- [1] *Critical raw materials for the EU; Report of the Ad-hoc Working group on defining critical raw materials, [online].* [cit. 2014-10-30]. Dostupné na internete: <[http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf)>
- [2] *Alternative drive train configurations [online].* [cit. 2014-10-30]. Dostupné na internete: <<http://www.wind-energy-the-facts.org/alternative-drive-train-configurations.html>>
- [3] *Kaj Magnetics: How Neodymium Magnets are Made; [online].* [cit. 2014-10-30] Dostupné na internete: <<http://www.kjmagnetics.com/blog.asp?p=how-neodymium-magnets-are-made>>
- [4] *Binnemans, K.: Recycling of rare earths: a critical review; Journal of cleaner production xxx* (2013) 1-22
- [5] *Okabe a kol.: Direct extraction and Recovery of neodymium metal from Magnet Scrap; Materials Transactions, Vol.44, No. 4 (2003) pp.798 to 801*
- [6] *Takeda, O.: Phase equilibria of the system Fe-Mg-Nd at 1076 K, and Nd extraction from magnet scraps using molten silver; Journal of Alloys and Compounds 392 (2005) 206-213*
- [7] *DailyTech; Rare Earth recycling, [online].* [cit. 2014-10-30]. Dostupné na internete: <<http://www.dailytech.com/DOE+Lab+Cooks+Up+Rare+Earth+Recycling+With+Molten+Metals/article29036.htm>>
- [8] *Takeda, O. a kol: Phase equilibrium of the system Ag-Fe-Nd, and Nd extraction from magnet scrap using molten silver; Journal of Alloys and Compounds 379 (2004) 305-313*
- [9] *Yang, Y. a kol.: Recovery of rare earth elements from EOL permanent magnets with slag extraction; 3rd International Slag Valorisation Symposium, Leuven, 19-20/03/2013*
- [10] *Saito, T. akol.: The extraction of Nd from waste Nd-Fe-B alloys by the glass slag method; Journal of Alloys and Compounds 353 (2003) 189-193*
- [11] *Binnemans, K.: Recycling of rare earths: a critical review; Journal of cleaner production xxx* (2013) 1-22
- [12] *Itoh, M. a kol.: Novel rare earth recovery process on Nd-Fe-B magnet scrap by elective chlorination using  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ; Journal of Alloys and Compounds 477 (2009) 484-487*
- [13] *Uda, T.: Recovery of Rare Earths from Magnet Sludge by  $\text{FeCl}_3$ ; Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials , Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan*